

# NATURSTEINPARKETT ANWENDUNGSBEISPIELE



Unterbau Drainbeton 16/32 mm,  
Zementgehalt 200 kg/m<sup>3</sup>,  
Stärke 12 cm bei Verkehrslastklasse TL (sehr leicht  
befahren), hier kann auch ein Drainbeton Körnung  
8/16 mm eingebaut werden.

Stärke > 20 cm bei Verkehrslastklasse T4 (schwer  
befahren, Sechseläutenplatz).



Auftrag von ACOTOP WEISS.



Versetzen frisch in frisch in Grobkornbeton,  
Körnung 4/8 mm, Trasszementgehalt ca. 250 kg/m<sup>3</sup>,  
Stärke der Bettung: 3–5 cm.



Verfugen mit Trass 250 Körnung 0.2-2.0 mm  
angemischt mit RS Flüssig San.



Reinigen der Fläche mit dem ACOCLEANER.



Haben Sie Fragen bei der Umsetzung Ihres Projektes? Wir beraten Sie gerne.